

NACIONALINĖ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. S/1/2018

1. Statybos produkto pavadinimas ir komercinis pavadinimas: Fasadų plokščių elementai SOLID STONE, SOLID BRICK ir SOLID SANDSTONE

2. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: SS.P, SS.U, SS.NZ, SB.P, SB.U, SB.NZ, SSA.P, SSA.U, SSA.NZ, S.LS, FS-252, FS-262

3. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys: Fasadų plokščių elementai SOLID STONE, SOLID BRICK ir SOLID SANDSTONE skirti sukurti išorinių sienų fasadą jau naudojamuose bei naujai statomuose pastatuose pagal 7 punkte numatytas eksploatacines savybes.

4. Gamintojo pavadinimas ir būstinės adresas bei produkto gamybos vieta:

Gamintojas:

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Gdyńska g. 143, 62-004 Červonakas, Lenkija

Gamybos vietos:

- a. Profile VOX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Gdyńska g. 143, 62-004 Červonakas, Lenkija
- b. IOOPROFILE VOX, Brestskaya Oblast, Brestskiy Rayon, Telminskiy Selski 7, Baltarusija

5. Nacionalinė sistema eksploatacinių savybių pastovumo vertinimui ir tikrinimui: 3

6. Nacionalinė techninė specifikacija:

Nacionalinis techninis vertinimas:

Techninio vertinimo įstaiga:

Akredituotos tyrimų laboratorijos pavadinimas:

Akreditacijos pažymėjimo Nr.:

ITB-KOT-2018/0720, 1-asis leidimas
Statybinės technikos institutas
Filtrowa g. 1, 00-611 Varšuva
Statybinės technikos instituto
Laboratorijų centras
AB 023

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Pirminiai, maskavimo ir vėdinimo PVC-U profiliai	
Minkštėjimo temperatūra pagal Vicatą, °C	≥ 75
Fasadų plokštės, universalūs profiliai ir išoriniai kampuočiai iš PP	
Stipris tempiant, MPa	≥ 16
Tampros modulis tempiant, MPa	≥ 1700
Santykinis pailgėjimas tempiant, %	≥ 9,0
Susitraukimas po 90 min., esant + 150 °C temperatūrai ir 4 val. kondicionavimui, %	≤ 1
Smūginis tūsumas, kJ/m ²	≥ 2

Vandens sugertis po 24 val. panardinimo, %	≤ 0,5
Atsparumas kieto kūno smūgiams: - esant + 23 °C temperatūrai ir smūgio jėgai 6 Nm - esant + 20 °C temperatūrai ir smūgio jėgai 3 Nm	pažeidimų nėra, paviršiuje gali atsirasti įdubimų
Akrilinės dangos sukibimas, laipsnis	≤ 1
Atsparumas senėjimui dirbtinėmis sąlygomis, esant 6200 MJ/m ² švitinimui: - pasikeitusi spalva - akrilinės dangos sukibimas, laipsnis	ne daugiau kaip pilkosios skalės 3 laipsnis ≤ 1

8. Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte pažymėtas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduodama gamintojo atsakomybėn, remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu.

2018-11-21, Červonakas

Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k.
PL-62-004 CZERWONAK, ul. Gdynska 143
tel. +48 61 812-05-11, fax +48 61 812-06-61
NIP 7772776017, REGON 534591881

Gamintojo vardu pasirašė:

CZŁONEK ZARZĄDU

Jaroslav Raj

Įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas